



## 1. Kurzbeschreibung

Grundierung und Haftvermittler auf wässriger Basis für Caleo Color Lehmfarben im Innenbereich.

## 2. Farbe

Weiß

## 3. Inhalt

Caleo Color Wandgrundierung ist in 2,5 Liter, 5 Liter und 10 Liter Gebinden erhältlich.

## 4. Reichweite

Ca. 150-250 ml/m<sup>2</sup>; ca. 4-7 m<sup>2</sup> pro Liter je nach Untergrund. Bei stark saugenden Untergründen den Verbrauch durch Versuch am Objekt ermitteln.

## 5. Verdünnungsmittel

Bei Bedarf individuell mit Wasser bis max. 5 % verdünnen.

## 6. Trockenzeit

Bei normaler Luftfeuchtigkeit und Temperatur trocken und überstreichbar nach ca. 4-6 Stunden (+ 20 °C; 65 % r. F.).

## 7. Anwendungsbereiche

Als Grundierung und Haftvermittler für Caleo Color Lehmfarben auf allen nicht bzw. schwach saugenden Untergründen, die trocken, staub- und fettfrei sind, speziell mineralischen Untergründen wie Beton, Mauerwerk und Putz sowie für Gipskartonplatten. Für alle tragfähigen, fest haftenden Altanstriche (auch Kunststoffanstriche). Haftung durch Probefläche prüfen.

## 8. Eigenschaften

### 8.1 Technische Eigenschaften

Gut füllender und deckender Grundieranstrich für Oberflächen, die mit Caleo Color Lehmfarben gestrichen werden sollen. Geeignet zum Einsatz im Innenbereich.

### 8.2 Biologische Eigenschaften

Caleo Color Wandgrundierung wird umwelt- und gewässerfreundlich hergestellt. Das Produkt

verursacht keine elektrostatische Aufladung. Aufgrund der Zusammensetzung ist das Produkt bei zweckgebundenem Gebrauch für Mensch und Umwelt unschädlich.

## 8.3 Prüfnormen

EN 71.3 Sicherheit für Spielzeug (TÜV Rheinland 2015)

## 9. Verarbeitungshinweise

### 9.1 Vorbereitung

Caleo Color Wandgrundierung sollte nicht unter 8 °C verarbeitet werden (Luft und Untergrund). Der Untergrund muss trocken und tragfähig sein. Nichttragende Altanstriche restlos entfernen. Frischer Putz muss komplett durchgetrocknet und zur Aufnahme von Anstrichen geeignet sein.

### 9.2 Verarbeitung

Caleo Color Wandgrundierung gleichmäßig unverdünnt bzw. bis zu 5 % mit Wasser verdünnt mit Rolle oder Pinsel aufgetragen.

## 10. Werkzeug

Pinsel oder Rolle. Werkzeug sofort mit Wasser reinigen.

## 11. Lagerung

Kühl und trocken, aber frostfrei lagern.

## 12. Zusammensetzung

Weißeim, Calciumcarbonat, Wasser, Füllstoffe, Titandioxid, Entschäumer, Natronlauge, Methylcellulose, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

## 13. Sicherheitshinweise

Enthält 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.



#### 14. Entsorgung

Farbereste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

#### 15. Angaben gemäß VOC-Verordnung

VOC-Gehalt: 1 g/l; Kategorie: a; Typ: Wb

Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt: 30 g/l

#### Jenpix GmbH Caleo Color

Rehefelder Str. 19

01127 Dresden

Fon: +49-351-65686661

[info@caleo-color.de](mailto:info@caleo-color.de)

[www.caleo-color.de](http://www.caleo-color.de)

Made in Germany