



1. Kurzbeschreibung

Dauerelastischer, tropfgehemmter Isoliergrund für den Innen- und Außenbereich. Zur isolierenden Vorbehandlung von Oberflächen, die mit Caleo Color Lehmfarben gestrichen werden sollen.

2. Farbe

Weiß (matt)

3. Inhalt

Caleo Color Isoliergrund ist in Gebinden von 0,75 Litern erhältlich.

4. Reichweite

Ca. 100-150 ml/m², 7-10 m²/l je nach Untergrundbeschaffenheit.

5. Verdünnungsmittel

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

6. Trockenzeit

Anhaltswerte, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit: 4-6 Stunden, überstreichbar nach ca. 24 Stunden.

7. Anwendungsbereiche

Caleo Color Isoliergrund zeigt sehr gute Isoliereigenschaften auf Wasserflecken, Fetten, Ruß und Nikotin. Isoliert auch Lignin, Teer und Bitumenflecken. Er eignet sich zum Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

8. Eigenschaften

8.1 Technische Eigenschaften

Caleo Color Isoliergrund ist leicht zu verarbeiten, diffusionsfähig und spannungsfrei. Das Produkt hat eine hohe Haftfestigkeit auf Holz, alten Anstrichen, Kunststoffen, Fliesen, Glas, NE-Metallen sowie Eisen oder Stahl.

8.2 Biologische Eigenschaften

Caleo Color Isoliergrund wird auf Basis von ungiftigen Rohstoffen umwelt- und gewässerfreundlich hergestellt. Er verursacht keine elektrostatische Aufladung. Aufgrund der Zusammensetzung ist Caleo Color Isoliergrund bei zweckgebundenem Gebrauch für Mensch und Umwelt weitgehend un-schädlich.

9. Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut aufrühren.

9.1 Verarbeitungstemperatur

Caleo Color Isoliergrund sollte nicht unter 8 °C verarbeitet werden. Die angegebenen Trocknungszeiten sind stark von der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit abhängig.

9.2 Vorbereitung

Untergrundprüfung nach VOB, Teil C DIN 18363, Abs. 3.1.

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, saug- und tragfähig sein. Nichttragende Altanstriche, Ausblühungen und Sinterschichten restlos entfernen. Frischer Putz muss komplett durchgetrocknet und zur Aufnahme von Anstrichen geeignet sein. Kalkmörtel muss vollständig karbonatisiert sein.

9.3 Verarbeitung

Caleo Color Isoliergrund gleichmäßig unverdünnt mit Rolle oder Pinsel ein- bis zweimal aufgetragen. Bei mehrfachen Isolieranstrichen muss die Trockenzeit eingehalten werden. Gute Isolierung setzt einen porenfreien Isolieranstrich voraus. In schwierigen Fällen sollte mehrfach isoliert werden.

Hinweis:

Vor dem Auftrag des Deckanstrichs ist auf eine vollständige Durchtrocknung des Isoliergrunds zu achten.



10. Werkzeug

Pinzel oder Rolle. Werkzeug sofort mit Wasser reinigen.

11. Lagerung

Verschlossen, kühl aber frostfrei.
Lagerfähig: ungeöffnet 1 Jahr

12. Zusammensetzung

Wasser, Kreide, Marmormehl, Weißleim, Zellulosen, Reinacrylat, Titandioxid, Phosphat, Natriumsalz, natürliche ätherische Öle, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

13. Sicherheitshinweise

Enthält 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

15. Angaben gemäß VOC-Verordnung

VOC-Gehalt: 1 g/l; Kategorie: a; Typ: Wb
Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt: 30 g/l

Naturanum GmbH

Am Moorn 2
D-07751 Jena-Maua
Telefon: 036425-50008
Email: info@caleo-color.de
Web: www.caleo-color.de